

## DINITROL 482 Korrózióvédő spray

### Jellemzői:

A Dinitrol 482 egy fekete, bitumen bázisú alvázvédő. Nehezen hozzáférhető helyek kezelésére alkalmas felújításnál vagy a barkácsnál.

### Felhasználás:

A kezelendő felületet alaposan tisztítsuk meg, távolítsuk el a szennyeződést, olajat, előző alvázvédő maradékot. A felületnek tisztának, száraznak kell lennie. Használat előtt a flakont hozzuk szobahőmérsékletűre (15-25°C), és jól rázzuk fel. Keresztirányban fújjuk az anyagot a felületre. Vastagabb szórás esetén hagyjuk a rétegek közötti szórások között száradási időt. A Dinitrol 482-est eltávolíthatjuk gyenge aromatis lakkbenzinnel.

### Figyelmeztetés:

Motorok, váltóházak, fék összetevők, zsírófejek, lengéscsillapítók, kardánon (kiegyensúlyozatlan) nem alkalmazható.

### Műszaki adatok:

<b>Forma:</b>	aeroszol	
<b>Szín:</b>	fekete	
<b>Szag:</b>	jellegzetes	
<b>Sűrűség:</b>	0,76 g/cm <sup>3</sup>	
<b>Olvadáspont / Olvadás mértéke:</b>	meghatározatlan	
<b>Forráspont / Forrási mértéke:</b>	Nem alkalmazott, mivel aeroszol.	
<b>Lobbanáspont:</b>	<-20°C	
<b>Hajtógáz:</b>	propán / bután	
<b>Gyújtási hőmérséklet:</b>	215°C	
<b>Öngyulladás:</b>	A termék nem öngyulladó	
<b>Robbanásveszély:</b>	A termék nem robbanékony. Habár, robbanó levegő/pára keverék képződése lehetséges.	
<b>Robbanási határ:</b>	<b>Alsó:</b>	0,6 Vol%
	<b>Felső:</b>	10,9 Vol%
<b>Gőznyomás, 20°C:</b>	8300 hPa	
<b>Oldhatóság / Elegyíthetőség vízzel:</b>	Nem elegyíthető, vagy nehéz keverni.	
<b>Szárazanyag-tartalom:</b>	62%	

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak az EU biztonságtechnikai adatlapban, és a termék címkéjén.