

## DINITROL 4941 Car Korrózióvédő spray

### Jellemzői:

A Dinitrol 4941 Car egy sűrű korrózióvédő anyag, amely hosszú távú védelmet biztosít a rozsdá, és apró sérülésekkel szemben, szélsőséges körülmények között is. Az oldószer elpárolgása után, egy ellenálló, rugalmas, fekete, viaszos védőfilm réteg marad a nyers fém felületen. A keletkezett filmréteg hőálló és megőrzi tapadását fényezőkamrában keletkező hőmérsékleten is.

### Felhasználási terület:

A Dinitrol 4941 Car alvázvédő anyag járművek gyártás során és az utópiacon is felhasználható. Használjuk tiszta, száraz felületre, és arra boríthatunk PVC-t, vagy hasonló anyagot is. Nem támadja meg a cinket, gumit, műanyagot. A tiszta és könnyű felvitelt az anyag magas szilárdanyag tartalma biztosítja. A készítményt kiválóan alkalmazhatjuk továbbá rendkívül korrózív körülmények között lévő, tárolt illetve szállított alkatrészek, gépek, vas-, és acélszerkezetek védelmére.

### Felhasználás:

Használat előtt felrázandó. A Dinitrol 4941 Car-t 20-30 cm távolságról keresztirányba fújja a kezelni kívánt felületre. Alkalmazási hőmérséklet 16-20 °C

### Műszaki adatok:

<b>Szín:</b>	fekete
<b>Film:</b>	kemény, viaszos
<b>Viszkozitás (23°C):</b>	800 mPa s
<b>Sűrűség (23°C):</b>	812 kg/m <sup>3</sup>
<b>Szilárdanyag tartalom:</b>	35% súly alapján
<b>Ajánlott felületi vastagság:</b>	300-500 µm
<b>Száradási idő:</b>	6-12 óra
<b>Hidegsatbilitás:</b>	-20°C
<b>Tisztítás:</b>	lakkbenzin
<b>Hőállóság:</b>	>100°C
<b>Sóködteszt</b>	1500 óra / 300 µm
<b>Kiszerezés:</b>	500 ml

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak az EU biztonságtechnikai adatlapban, és a termék címkéjén.