

DINITROL 840

Lökhárító ragasztó (rapid)

Jellemzői:

A Dinitrol 840 egy fekete, rugalmas, két komponensű poliuretán ragasztó műanyag javításához. Nagyon gyors száradású, rugalmas és átfesthető.

Felhasználási terület:

Dinitrol 840-est javításhoz, ragasztáshoz használható, ahol rugalmas, gyors száradású anyag használata szükséges. Különböző anyagok széles skálájához használható.

Alkalmazás:

A felületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Mindig tisztítsuk meg mindkét felületét Dinitrol 810 Ultracleanerrel, hagyjuk megszáradni, aztán használjunk Dinitrol 824 Ultraprimeret. Használjuk a Dinitrol 840-est ABS-re és GRP-re primer nélkül. Kb. 10 perc után használhatjuk a Dinitrol 840-est. Mielőtt felraknánk a keverőszárat, győződjünk meg róla, hogy a ragasztó mindkét komponense ugyanabban az adagban, egyenletesen jön belőle. Szűrjük át a bőrt, ha szükséges, egy hosszú hegyes eszközzel, például tűvel. Szoba hőmérsékleten a keverék feldolgozható 1 perc után és 30 perc után ölt struktúrát.

Előnyei:

- Automatikus egy lépéses keverés és elosztás csökkenti a feleslegesen elhasznált anyag mennyiségét.
- Kiegyensúlyozott, alacsony viszkozitású, folyékony komponensei, könnyen felhasználható, nem megereszkedő pasztát képez.
- Kivételesen erős kötési szilárdságot biztosító telítetlen poliuretán rendszer.
- Ellenáll a hőmérséklet széles tartományának.
- Alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad.
- 100% poliuretán tartalmú, nem tartalmaz epoxit.
- Oldószermentes.
- Rövid szóró szár alacsony termék hulladékot eredményez.

DINITROL 840

Lökhárító ragasztó (rapid)

Műszaki adatok:

Nyersanyag bázis:	poliuretán
Szín:	A komponens: fekete
	B komponens: borostyán
Keverési arány:	1:1
Állag:	pasztás, jó stabilitással
Hőállóság:	-40°C-től +140°C-ig
Munkaidő(23°C,50%r.h.):	kb. 1 perc
Érintésbiztos idő(23°C,50%r.h.):	kb. 10 perc
Teljes hatási idő(23°C,50%r.h.):	kb. 20 perc
Ellenáll:	Hosszú távon: víz, sós víz, híg savak, gyanta oldatok és vizes tisztítóknak
	Rövid távon: benzin, zsír és ásványi olaj
Shore-keménység(4 nap után):	kb. 70
Szakítószilárdság:	7 N/mm ²
Lap nyíró szilárdság:	16 N/mm ²
Nyúlás:	51%
Átfesthető:	2 óra elteltével
Tisztítás:	Átkötetlen állapotban lakkbenzin. Átkötött anyagot csak mechanikus úton lehet eltávolítani.
Biztonsági információ:	Kerülje a bőrrel, szemmel történő érintkezést. Ha bekövetkezne, bő vízzel mossuk le (meleggel, ha lehet).
Tárolás:	Felbontatlan eredeti dobozában 12 hónapig tárolhatjuk +15°C és +25°C közötti hőmérsékleten. Tároljuk hűvös, száraz helyiségben, óvjuk a nyirkosságtól és a közvetlen napfénytől.
Fontos:	Felbontás után, a keverőszárat rajta kell hagyni a dobozon, és fejjel lefelé kell tárolni.