

## DINITROL 530 Alapozó

### Jellemzői:

A Dinitrol 530, egy fekete, oldószer bázisú fizikai és kémiai száradó alapozó, amely a tisztító/aktivátorral történő kezelés után használandó. A Dinitrol 530 biztosítja a tapadást a felület és a PUR-ragasztó között, és UV elleni védelmet biztosít a ragasztónak. Alacsony vezetőképességű, és korrózió gátló hatású.

### Alkalmazás:

Mint minden pigment tartalmú alapozó, vagy festék hajlamos a leülepedésre, azért használat előtt alaposan rázzuk fel. Ebből a célból apró golyók vannak az üvegcsében elhelyezve. Homogenizáció után, applikátor, kenőfilc segítségével használhatjuk. Vigyük fel az anyagot a Dinitrol 520-assal tisztított/aktivált felületre, ha a ragasztandó felületen nincs régi poliuretán maradvány réteg, amely elősegítené a tapadást. Kenjük be 530-cal a festett karosszéria elemet is. Ez jó tapadási alapot biztosít a PUR ragasztónak. Ha a régi réteg levágása közben felsértjük a felületet, használjunk Dinitrol 530-cast a felületre, hogy megakadályozzuk a korrózió keletkezését. Felvitel után hagyjuk száradni a készítményt legalább 10 percig. Mivel a készítmény nedvesség érzékeny, az üvegcsében lévő anyagot olyan rövid ideig tegyük ki levegőnek, amennyire csak lehet. Használat után azonnal tekerjük vissza a kupakot. Óvjuk az üvegcsében lévő anyagot a szennyeződéstől.

### Műszaki adatok:

<b>Alapanyag:</b>	reaktív poliuretán
<b>Állag:</b>	folyékony
<b>Szín:</b>	fekete
<b>Sűrűség:</b>	kb. 0,98 g/cm <sup>3</sup>
<b>Lobbanáspont:</b>	<21°C
<b>Szilárd anyag tartalom:</b>	kb. 35%
<b>Viszkozitás(Brookfield):</b>	17-25 mPa s
<b>Száradási idő:</b>	min. 10 perc
<b>Tárolási stabilitás:</b>	12 hónap szorosan lezárt eredeti dobozában (szoba hőmérsékleten)