

DINITROL 538 Egylépcsős alapozó

Jellemzői:

A Dinitrol 538 egylépcsős alapozó. Fekete, oldószer bázisú, fizikai, kémiai száradású alapozó. Előkészíti a jármű szélvédő kerámia részének poliuretánnal történő ragasztását. A Dinitrol 538 egylépcsős alapozóhoz nem szükséges külön aktivátor használata. A Dinitrol 538 elősegíti a poliuretán ragasztóanyag tapadását a felülethez, és védi az anyagot az UV sugárzástól is. Korrózió gátló hatású és alacsony vezetőképességű.

Alkalmazás:

Mint minden pigmentes alapozó, festék rendszer, a termék hajlamos a leülepedésre, használat előtt fel kell rázni. Az anyag egyenletessé válása után egy megfelelő eszközzel, kenőfilccel, filc aplikátorral használhatjuk fel.

Használjuk a Dinitrol 538-ast az üveg kerámia rétegéhez, amelyet előzőleg Dinitrol 7250-es üvegtisztító spray-vel kezeltük.

Ha nincs régi poliuretán réteg a peremen, az új ragasztó felületéhez, használjunk Dinitrol 538-ast a festet felületre.

Ha a szélvédő kivétele közben felsértjük a felületet, használjuk Dinitrol 538-ast a nyers fémre, a korrózió ellen. Legalább 10 percig hagyjuk száradni a felületeken.

Mivel a termék levegő nedvesség tartalomra érzékeny, tartalmának a lehető legkisebb levegő hatásnak kell kitenni. Használat után azonnal zárjuk vissza a termék tetején lévő kupakot. Óvjuk a készítményt a szennyeződéstől.

Műszaki adatok:

Alapanyag:	Reaktív poliuretánok
Szín:	fekete
Állag:	folyékony
Sűrűség:	kb. 920 g/cm ³
Szilárdanyag tartalom:	kb. 28%
Viszkozitás (Brookfield):	4-10 mPa s
Száradási idő:	min. 10 perc
Felbontott primer nyílt ideje:	3 hónap
Tárolási stabilitás:	12 hónap jól lezárt, eredeti dobozában (szobahőmérsékleten)