

DINITROL 9000

Egykomponensű, nagy szilárdságú, alacsony vezető képességű poliuretán ragasztó

Általános információk:

A Dinitrol 9000-es egy fekete, páratartalomra kötő, egy komponensű poliuretán ragasztó a következő tulajdonságokkal:

- Nagy szilárdságú
- Alacsony vezetőkéességű
- Hidegen is felhasználható
- Oldószermentes
- Jó alaktartás
- Gyors kötés

A Dinitrol 9000-es, egy utópiaci termék, amelyet a Dinitrol 538-al, vagy a Dinitrol 520, és 530-al együtt használatos járművek szélvédőjének cseréjéhez.

A ragasztó nagy szilárdságú tulajdonsága hozzájárul a jármű karosszériájának nagyobb mértékű merevítéséhez.

Az alacsony elektromos vezető képessége ideálissá teszi a Dinitrol 9000-est antennával ellátott szélvédők cseréjéhez. Alumínium karosszéria esetén, az elektromos szigetelő tulajdonsága a terméknek megelőzi a korróziós veszélyét.

Alkalmazás:

Minden ragasztandó felületnek tisztának és zsírmentesnek kell lennie.

A szélvédő kereten hagyjunk 1-2 mm frissen vágott régi poliuretán csíkot a Dinitrol 9000 tökéletes tapadása érdekében.

Amennyiben nincs régi poliuretán réteg a szélvédő keretben, akkor használjuk az egylépcsős alapozót a Dinitrol 538-at, vagy a Dinitrol 520-530-at a festett keretre a legjobb hatás érdekében.

A Dinitrol 9000-est felvihetjük az üvegre, vagy a szélvédő keretre.

A ragasztót szoba hőmérsékleten, normál, egy komponensű kinyomó pisztollyal vihetjük fel.

DINITROL 9000

Egykomponensű, nagy szilárdságú, alacsony vezető képességű poliuretán ragasztó

Műszaki adatok:

Alapanyag:	poliuretán	
Szín:	fekete paszta	
Viszkozitás (23°C):	40-60 g/perc	
Áramlás (4 mm/4 bar):	kb 15 g/perc	
Sűrűség:	1130 kg/m ³	
Bőrösödési idő (23°C/50 % r.h.):	15-20 perc	
Kötési sebesség (23°C/50 % r.h.):	3-3,5 mm/24 óra	
Shore-keménység:	kb. 61	
Nyújtó szilárdság:	kb. 9 mPa	
Nyúlás / Törés:	kb. 700%	
Nyújtó szilárdság(100% os nyúlásnál):	>4,8 mPa	
Nyíró tartósság:	>2,5 mPa	
Szakadás állóság:	kb. 12,5 N/mm	
Lap nyíró szilárdság(23°C/50 % r.h.):	3 óra	> 0,9 mPa
	24 óra	> 3,0 mPa
	168 óra	> 6,5 mPa
Tárolási stabilitás:	12 hónap felbontatlan állapotban	
Biztonságos elhajtási idő(23°C/50 % r.h.):	Egy légszák	45 perc
	Dupla légszák	1 óra

Töréstartást az FMVSS 212 szerint -18°C 1 óra után: **Siker**